

## GOLVSPACKELGUIDE

Handspackel Fin & Bygg	Lag- tjocklek	Beläggnings- klar	Förbrukning m <sup>2</sup> / mm	Vattenmängd liter	Betong	Slip- satser	Keramik	Golv- spån
ARDEX K 5	0-4 mm	30 min	1,15 kg	1,65	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX A 30	0-5 mm	2 tim	1,25 kg	3,2-4,0	Ja	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 31*	0-5 mm	2 tim	1,25 kg	3,70	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX A 45	0-50 mm	1 tim	1,60 kg	5,50 (25 kg) 2,75 (12,5 kg)	Ja	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 46	2-30 mm	Efter uttorkning	1,4 kg	3,0-3,5	Ja	Ja	Ja	
Avjämnings- massa	Lag- tjocklek	Beläggnings- klar	Förbrukning m <sup>2</sup> / mm	Vattenmängd liter	Betong	Slip- satser	Keramik	Golv- spån
ARDEX K 14	0-10 mm	24 tim	1,5 kg	5,75	Ja	Ja	Ja	
ARDEX K 15	0-10 mm	24 tim	1,4 kg	6,25	Ja	Ja	Ja	
ARDEX K 70	3-30 mm	24 tim	1,7 kg	5,0	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 75	3-50 mm	24 tim	1,7 kg	3,75-40	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 301	2-20 mm	Efter uttorkning	1,6 kg	5,0	Ja	Ja	Ja	
ARDEX FA 20	3-10 mm	< 10 mm 24 tim	1,4 kg	6,25-6,50	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 2000	5-30 mm	Efter uttorkning	1,6 kg	5,0	Ja	Ja	Ja	
ARDEX K 80	5-50 mm	Se produkt- blad	1,65 kg	4,75-5,0	Ja	Ja	Ja	
ARDEX A 55*	0-10 mm	ca 1 tim	1,5 kg	6,5	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 22 F	1,5-50 mm	Se produkt- blad	1,5 kg	5,25-5,75	Ja	Ja	Ja	Ja

\* Primning nödvändig på vissa underlag. Se produktblad för respektive produkt

\*\* Med ARDEX E 25