

Byggstädning



LACKERADE TRÄGOLV

TRÄGOLV



Rengöring



- Dammsug eller tormoppa golvet för att avlägsna lös smuts, tex damm, sågspån och grus.



- Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas. Se till att vattenmängden reduceras till hälften av det normala.



Dessutom bör man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golvytan efter skurning.



Ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7–9, typ Tarkett Bioclean, tillsätts i vattnet.



Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för byggdamm skall golv fuktmoppas med ett surt rengöringsmedel (ph 2–5). Tag tex 2 dl Kalkosan (avkalkningsmedel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir smutsigt.



Eventuellt måste rengöringen upprepas om golvet ej varit täckt.



Avsluta med att fuktmoppa med vatten och lite neutralt rengöringsmedel.

Viktigt! Överdosa ej! Rengöringsmetoder som i något moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv och skall undvikas.

- Kvarvarande fläckar tas bort med Tvättnafta eller T-sprit beroende på vilken typ av fläck det är. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.
- Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.
- Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så rekommenderas en behandling med Tarkett Lackrefresher (se anvisning på flaskan).
- Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får inte missfärga färdig beläggning.

Viktigt

Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv eftersom det skadar ytan. Golven bör inte polish- och/eller vaxbehandlas, då det omöjliggör en överlackering om det skulle behövas. Ett undantag till regeln är dansgolv. För att nå bästa resultat använd Tarkett Lackrefresher vid underhåll av golvet. Tarkett Lackrefresher har en rengörande och halkhämmande effekt samtidigt som det blir överlackeringsbart.

Skydd

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv. Möbler försedda med möbeltassar minskar risken för märken och repor på golvet.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhårdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten.

Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

Fläck av:	Tas bort med:
Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin, mjölk, gräddde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten
Choklad, fett, skokräm, gummilackmärken, olja, tjära, asfalt	Tvättnafta, lacknafta
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex Tarkett Bioclean i ljummet vatten
Blod	Kallt vatten



Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!



www.tarkett.se

Allmänt

Tarketts unika golvvårdsprodukter förenklar underhållet och förlänger trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade träslag förändras mest. Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmets smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30% och 60% RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30% RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av tex luftfuktare.

Rengöring

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr mopning eller dammsugning.

Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt ev. några droppar Tarkett Bioclean eller mildt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Såpa rekommenderas inte på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna. För svåra punktfläckar på framför allt mattlackade golv rekommenderas Tarkett Bioclean utspätt 1:20, med vatten, att spraya på fläcken samt att gnugga med en microfibermopp.

Efter många års bruk kan lackytan fräschas upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet får en ny lyster och blir mer lättstädat. Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunnt, gärna med microfibermopp och i brädornas längsriktning. Skaka flaskan före användning

Stoppa smutsen redan vid entrén

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhårdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. Se nästa sida för fläckborttagningstabell.

Fläck av:

Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin,
mjölk, grädde, kaffe, te

Tas bort med:

Syntetiskt rengöringsmedel
utan ammoniak, tex Tarkett
Bioclean i ljummet vatten

Choklad, fett, skokräm,
gummilackmärken, olja,
tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, stencil,
bläck, kulspetspenna,
läppstift

T-sprit

Urin, kräkningar

Syntetiskt rengöringsmedel
utan ammoniak, tex Tarkett
Bioclean i ljummet vatten

Blod

Kallt vatten

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!



Information

DANMARK
Tarkett A/S
Lunikvej 2
2670 Greve
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Byggstädning



FÄRDIGOLJADE TRÄGOLV

TRÄGOLV



Rengöring



- Använd endast Tarkett Golvoljeproducter.
- Dammsug eller torr moppa golvet för att avlägsna lös smuts, damm, sågspån och grus.



- Till grundligare rengöring används Tarkett Oljerefresher. Torka golvet med fuktad skurduk, vrid ur och torka torrt. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar kvar för mycket vatten på trägolvet. På större ytor kan skurmaskin användas. Använd röd rondell. Eftertorka alltid direkt efter fuktrensning. Fritt vatten får ej finnas kvar på golvytan. Blandningsförhållande: 1:30, för både manuell och maskinell städning. Överdosa ej! Det försvårar den dagliga skötseln av trägolvet.



- För att ta bort kvarvarande fläckar såsom gummilackmärken räcker det oftast med att gnugga fläcken med ett skurblock, vitt eller rött.



- Svårare fläckar, färgstänk och dylikt, kan försiktigt skrapas bort med skarp kniv/rakblad, efterpolera den skrapade ytan med några droppar koncentrerad Tarkett Oljerefresher på en ren tygbit.



- Efter ev. fläckborttagning, tvätt, skurning o.s.v. och när golvet torkat rekommenderas en torrpolering, 150–300 varv/min. med en röd rondell under polermaskinen för att återställa den oljebehandlade ytan. Avsluta poleringen i träs längdriktning.
- Efter golvläggningen måste golvet täckas med ett material som släpper igenom fukt och som inte missfärgar färdig beläggning.

Skydd

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv.

Fläckborttagning

Tarkett oljade trägolv har hög fläckhårdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska.

Fläck av:	Tas bort med:
Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Choklad, fett, skokräm, gummilackmärken, olja, tjära, asfalt	Tarkett Oljetrovrent i varmt vatten, efterbehandla med Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	Tarkett Oljetrovrent i varmt vatten alternativt skrapa först, polera sedan med Tarkett Oljerefresher
Urin, kräkningar	Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Blod	Kallt vatten



Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!



www.tarkett.se

Skötsel & underhåll



FÄRDIGOLJADE TRÄGOLV

TRÄGOLV



Direkt efter inläggning

Dammsug samt torka av det nylagda golvet med Tarkett Oljerefresher i vattnet (1:30) med fuktad skurduk.

Rengöring



- Använd endast Tarkett Golvoljeproducter. Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torrrengöring eller dammsugning.



- Dammsug eller torrrengör golvet för att avlägsna lös smuts, damm och grus.



- Till grundligare rengöring används Tarkett Oljerefresher. Torka golvet med fuktad skurduk, vrid ur och torka torrt. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar kvar för mycket vatten på trägolvet.



- Extra smutsiga partier kan skuras med skurblock (vitt eller rött) alternativt skurmaskin. Avlägsnas smutsvattnet och torka torrt. Blandningsförhållande: 1 dl Oljerefresher till 3 liter varmt vatten. Överdosa ej! För mycket Oljerefresher försvårar den dagliga skötseln av golvet.

- Fläckar/spill på golvet avlägsnas enklast när de är färska. Smutsas golvet så kraftigt att det krävs fuktrengröring var eller varannan dag så används ett neutralt allrengöringsmedel med pH-värde 7–9, typ Tarkett Bioclean.

- Torrpolering med röd rondell (300 alt. 150 varv/min), av ett oljat golv är aldrig fel, ju oftare desto bättre. Ytan blir bättre och snyggare efter varje polering samt mer lättstädad.
- Tarkett Oljerefresher ger utöver rengöring även ett mindre underhåll av den oljebehandlade ytan. Tätare intervall än en gång per vecka rekommenderas ej.
- Periodiskt underhåll inkl. torrpolering skall ske 1–2 ggr/år i offentlig miljö, se separat anvisning: Skötsel, oljade trägolv i offentlig miljö.

Periodiskt underhåll – Oljebehandling



- I utrymmen med hårt slitage, tex hall, kök och utrymmen som beträds med ytterskor skall golvet under dess första 3 år underhållsoljas 2 gånger, i andra utrymmen 1 gång. Ett tidigt utfört underhåll och täta intervall i början förlänger golvet totala livslängd. Förutsatt ett korrekt underhåll kan golvet därefter underhållsoljas vart 3:e till 5:e år.



- Dammsug eller torrrengör golvet för att avlägsna lös smuts, såsom damm och grus.



- Tvätta golvet med Tarkett Oljegrovtrent blandat i varmt vatten, 1:40. På större ytor används lämpligen skurmaskin, med röd rondell. Vid återställande av kraftigt nedsmutsade, försummade golv används brun eller brun rondell. Torrrengör alltid direkt efter.



- Viktigt! Tänk på att allt material du behöver finns tillgängligt innan oljepåläggningen påbörjas; 2 st röda rondeller, skurdukar (3 st/10 m²) och ström till maskinen. Bästa resultat uppnås om hela behandlingen sker utan större pauser. Applicering och efter torkning av en ca. 10 m² stor yta ska ske inom 10 minuter!

- Applicering: Häll ca 1 dl olja i hålet i den röda rondellen och kör korsvis ut oljan på en yta av 8–10 m². Inga pölar eller droppar får finnas kvar!
- Eftertorkning: Lägg en trasa under en ny rondell och torka den behandlade ytan. Det är viktigt att ytan blir helt torr!

- Upprepa detta ca. var 10 m² tills hela ytan är behandlad.
- Polering: Efter minst 4 timmar eller helst dagen efter ska hela ytan poleras korsvis, först med en röd rondell och sedan med en ren trasa under rondellen, 300 varv/min.

Stoppa smutsen redan vid entrén

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor.

Varning!

Oljeprodukter tillsammans med textilier, utgör risk för självantändning. Oljiga trasor skall omedelbart läggas i vatten eller brännas.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och normal sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30% och 60% RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30% RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare.

Allmänna råd

Tarketts unika golvvarvsprodukter förenklar underhållet och förlänger trägolvens redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, fur samt exotiska träslag förändras allra mest.

Fläckborttagning

Tarkett oljade trägolv har hög fläckhårdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska.

Fläck av:	Tas bort med:
Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Choklad, fett, skokrä, gummilackmärken, olja, tjära, asfalt	Tarkett Oljegrovtrent i varmt vatten, efterbehandla med Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	Tarkett Oljegrovtrent i varmt vatten alternativt skrapa först, polera sedan med Tarkett Oljerefresher
Urin, kräkningar	Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Blod	Kallt vatten

Proteco



Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!



www.tarkett.se

Skötsel & underhåll



OLJADE TRÄGOLV I OFFENTLIG MILJÖ

TRÄGOLV



Tarkett oljade trägolv

Tarketts system för ytbehandling av oljade trägolv inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på dina trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat. För underhållsoljning av trägolv erbjuder Tarkett två olika oljor anpassade efter de aktuella lokalernas användningsområden:

Tarkett Golvolja – Proteco: En vattenburen, lösningsmedelsfri underhållsolja som fungerar utmärkt i bostäder och offentliga lokaler med normalt slitage. Kan appliceras maskinellt eller manuellt. Finns i ofärgat och pigmenterat utförande.

Tarkett Professionell Golvolja: Lösningemedelsburen golvolja baserad på högt förädlade växtoljor. Speciellt utvecklad för miljöer med hårt slitage. Medger behandling av större ytor på samma gång samt har kortare torktid än Proteco-oljan. Anpassad för maskinell applicering, men kan även påföras manuellt på mindre ytor.

Underhållsprodukterna **Tarkett Oljerefresher, Bioclean** och **Oljegrovent** skall spädas med vatten enligt anvisningarna nedan. Angivelsen (1:30) betyder t ex att produkten skall spädas som 1 del underhållsprodukt till 30 delar vatten (dvs drygt 3 dl till 10 liter vatten).

1. Allmänna råd

WARNING! Oljeprodukter tillsammans med textilier, utgör risk för självantändning. Oljiga trasor skall omedelbart läggas i vatten eller brännas.

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och normal sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30% och 60% RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30% RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av till exempel luftfuktare.

Oljan på Tarketts trägolv härddas med hjälp av UV-ljus vid tillverkningen. Det ger en mycket tät, hållbar och smutsavvisande yta. Om golvet underhålls på korrekt sätt har det en mycket lång livslängd. Om däremot underhållet är eftersatt och golvet tillåts nötas igenom den UV-härdande ytan finns risk för mörkare färgton på kraftigt nötta partier när golvet underhållsoljas. För att återställa hela golvytan till ett jämnt utseende rekommenderas i sådana fall att hela golvet slipas trärent och oljebehandlas enligt pkt 10.

2. Byggstädning

- 2.A** Dammsug eller torr moppa golvet för att avlägsna lös smuts, damm, sågspån och grus.
- 2.B** Torka golvet med Tarkett Oljerefresher med fuktad skurduk (OBS! ej skurgarn) eller skurmaskin (röd rondell, 150 varv/min). Blandningsförhållande: 1:30, för både manuell och maskinell städning. Överdoser ej! Det försvårar den dagliga skötseln av trägolvet.
- 2.C** Eftertorka väl direkt efter fuktrensningen. Fritt vatten får ej finnas kvar på golvytan.
- 2.D** För att ta bort kvarvarande fläckar såsom gummiklackmärken räcker det oftast med att gnugga fläcken med ett skurblock, vitt eller rött. Svårare fläckar, färgstänk och dylikt, kan försiktigt skrapas bort med skarpt kniv-/rakblad. Efterpolera den skrapade ytan med några droppar koncentrerad Tarkett Oljerefresher på en ren tygbit.
- 2.E** När golvet är torrt, avsluta med torrpolerering (röd rondell, 300 varv/min.) för att återställa den oljebehandlade ytan. Avsluta poleringen i trärets längdriktning.
- 2.F** Direkt efter avslutad byggstädning måste golvet täckas med ett material som släpper igenom fukt och som inte missfärgar färdig beläggning.

3. Installationsbehandling

I utrymmen med normalt slitage (t ex kontor, konferensrum, lägenheter) skall trägolvet installationsbehandlas om det smutsats eller nötts under tiden efter byggstädning. I sådana utrymmen är installationsbehandlingen identisk med Byggstädningens steg 2.A – 2.E ovan. I utrymmen med hårt slitage (t ex butiker, restauranger, dansgolv och utsatta korridorer) skall golvet alltid installationsbehandlas med Tarkett Professionell Golvolja. Installationsbehandlingen utförs på samma sätt som ett periodiskt underhåll enligt 8.A – 8.L nedan.

4. Skydda

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golv. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor.

5. Daglig städning

- 5.A** Torr moppa eller dammsug golvet.
- 5.B** Smutsas golvet så kraftigt att det krävs fuktrensning var eller varannan dag så används Tarkett Bioclean (1:100, dvs 1 dl till 10 liter vatten) alt. ett neutralt allrengöringsmedel med pH-värde 7–9.

6. Grundlig rengöring

Principen för grundligare rengöring är återkommande fukt-moppning med Bioclean där man ungefär var fjärde gång behandlar golvet med Tarkett Oljerefresher. Tarkett Oljerefresher ger utöver rengöring även ett visst underhåll av den oljebehandlade ytan. För mycket Oljerefresher kan dock försvåra den dagliga skötseln av golvet. Överdosera inte – och behandla inte med Oljerefreshern för ofta.

I utrymmen med normalt slitage rekommenderas fukt-moppning med Tarkett Bioclean (2 kapsyler = 15 ml till 10 liter) en gång per vecka samt behandling med Tarkett Oljerefresher (1:30) en gång/månad. I utrymmen med hårt slitage/hög nedsmutsning som fukt-moppas med Tarkett Bioclean (enligt 5.B ovan) flera gånger/vecka, skall golvet behandlas med Tarkett Oljerefresher (1:30) upp till 1 gång per vecka.

6.A Dammsug eller torrmoppa golvet.

6.B Rengör golvet med Tarkett Oljerefresher (1:30) med fuktad skurduk eller skurmaskin (röd rondell, 150 varv/minuten). Torka torr.

6.C Ett oljat golv mår bra av att torrpolaras (skurmaskin, röd rondell, 300 alternativt 150 varv/minuten), ju oftare desto bättre – och gärna i anslutning till rengöring med Oljerefresher. I miljöer med starkt slitage är detta ett krav. Ytan blir bättre och snyggare efter varje polering samt mer lättstädad.

7. Fläckborttagning

Tarkett oljade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska.

Fläck av:	Tas bort med:
Frukt, bär, saft, läsk, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Tarkett Oljerefresher (1:30) i varmt vatten
Choklad, fett, skokräm, gummilackmärken, olja, tjära, asfalt	Tarkett Oljegrovrent (1:40) i varmt vatten, efterbehandla med Tarkett Oljerefresher i varmt vatten
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	Tarkett Oljegrovrent (1:40) i varmt vatten alternativt skrapa först, polera sedan med Tarkett Oljerefresher
Urin, kräkningar	Tarkett Oljerefresher (1:30) i varmt vatten
Blod	Kallt vatten

8. Periodiskt underhåll – Tarkett Professionell Golvolja

Underhållsoljning inklusive torrpolaring skall normalt ske 1–2 ggr/år i offentlig miljö.

Vid utrymmen med hårt slitage t ex butiker och restauranger normalt 2–4 ggr/år.

Ett tidigt utfört underhåll och täta intervaller i början förlänger golvet totala livslängd.

8.A Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, damm, sågspån och grus.

8.B Rengör golvet med Tarkett Oljegrovrent (blandningsförhållande 1:40). Använd skurmaskin (röd rondell, 150 varv/min). Vid hårt smutsade golv, använd grön eller brun rondell.

8.C Torrmoppa golvet med en ren trasa under skurmaskinens rondell (150 varv/min).

8.D Låt golvet torka minst 5 timmar.

8.E Viktigt! Tänk på att allt material du behöver finns tillgängligt innan oljeappliceringen påbörjas; 2 st röda rondeller och skurdukar (3 st/10 m²). Bästa resultat uppnås om hela behandlingen sker utan större pauser.

8.F Lägg ut Tarkett Professionell Golvolja, 1 liter till ca 20 kvm. Arbeta korsvis in oljan på golvytan med skurmaskin (röd rondell, 150 varv/minuten). Inga pölar/droppar får finnas kvar.

8.G Upprepa steg 8.F tills hela ytan är behandlad.

8.H Låt ytan vila minst 15 minuter.

8.I Lägg en skurduk under en ny rondell och torka den behandlade ytan (skurmaskin, 150 varv/min.) Det är viktigt att ytan blir helt torr.

8.J Polering kan göras efter 3 timmar. Hela golvytan poleras korsvis med skurmaskin (300 varv/min), först med en röd rondell och sedan med en ren trasa under rondellen.

8.K Låt golvet torka över natten (– oljan är helt torr efter 12 timmar vid +20°C).

8.L Rengöring med vatten får ej ske förrän tidigast en vecka efter behandlingen.

9. Periodiskt underhåll – Tarkett Golvolja – Proteco

Underhållsoljning inkl. torrpolerering skall normalt ske 1-2 ggr/år i offentlig miljö. Ett tidigt utfört underhåll och täta intervaller i början förlänger golvet totala livslängd. Vid utrymmen med hårt slitage t ex butiker och restauranger skall Tarkett Professionell Golvolja användas (se avsnitt 8. ovan).

- 9.A** Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, damm, sågspån och grus.
- 9.B** Rengör golvet med Tarkett Oljegrovrent (1:40). Använd skurmaskin (röd rondell, 150 varv/min). Vid hårt smutsade golv, använd grön eller brun rondell.
- 9.C** Torrmoppa golvet med en ren trasa under skurmaskinens rondell (150 varv/min).
- 9.D** Viktigt! Tänk på att allt material du behöver finns tillgängligt innan oljeappliceringen påbörjas; 2 st röda rondeller och skurdukar (3 st/10 m²). Bästa resultat uppnås om hela behandlingen sker utan större pauser. Applicering och eftertorkning av en ca 10 m² stor yta ska ske inom 10 minuter.
- 9.E** Lägg ut Tarkett Golvolja – Proteco, 1 dl till ca 10 kvm. Arbeta korsvis in oljan på golvytan med skurmaskin (röd rondell, 150 varv/min.) Inga pölar eller droppar får finnas kvar.

9.F Lägg en skurduk under en ny rondell och torka den behandlade ytan (skurmaskin, 150 varv/min.) Det är viktigt att ytan blir helt torr.

9.G Upprepa steg 9.E – 9.F tills hela ytan är behandlad.

9.H Låt golvet vila över natten. Därefter poleras hela golvytan korsvis med skurmaskin (300 varv/min), först med en röd rondell och sedan med en ren trasa under rondellen.

9.I Låt golvet vila ytterligare en halv dag innan det trafikerar.

10. Oljning av trärent golv (nyslipat eller obehandlat från fabrik)

Grundoljning från trärent (samt dammsuget/torrmoppat golv) utförs med Tarkett Professionell Golvolja enligt punkterna 8.E – 8.L ovan alt Tarkett Golvolja Proteco enligt 9.D – 9.I.

Åtgången (oavsett oljetyp) ökar dock till 1 liter till ca 10 kvm (varierar mycket beroende på träets sugande förmåga).

OBS! Vid tillverkningen härdas oljan på Tarketts trägolv med hjälp av UV-ljus i en industriell process. Det ger ett unikt utseende och mycket tät, hållbar och smutsavvisande yta. Oljebehandling av ett inlagt, trärent golv ger ett utseende som skiljer sig något från originalutseendet på Tarketts UV-oljade trägolv.



www.tarkett.se